

ABMESSUNGEN

FORMAT

Breite	190	mm
Länge	1380	mm
Anzahl der Paneele pro Packung	5	
m ² pro Packung	1,311	m ²
Fasen	mit eingepresste V-Nut rundum	
Stärke	12	mm
Nut und Feder	Uniclic	
Garantie Wasserbeständigkeit	10	Jahre



WERKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETER	Quick-Step WERTE
Beanspruchungsklasse	EN 13329		Klasse 21-22,23-23/31-32-33*
CE	EN 14041	Notifizierte Stelle	NB0766 EPH Dresden DOP: QL 0502
Garantie	Wohnzwecke		siehe Garnatiebedingungen
		Wasserdichtigkeit	25 Jahre
	Gewerbliche Nutzung		siehe Garnatiebedingungen
		Wasserdichtigkeit	10 Jahre

Generelle Daten (im Bezug zur EN 13329)

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	Quick-Step WERTE	
Abriebbeständigkeit	EN 13329		≥ 6000 Zyklen	* mit Nuttschicht Klasse 33	
Abriebklasse	EN 13329		AC5	* mit Nuttschicht AC5	
Schlagfestigkeit	EN 13329		IC3	IC3	
Kratzbeständigkeit	EN 438-2, 25		Belastung ≥ 3N	Belastung ≥ 5N	
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (mit Unterlage)	Type W (EN 12529)	25000 Zyklen	Keine Änderung	
Quellverhalten	ISO 24336	Nach 24 Stunden Eintauchen bei 20°C	≤ 15%	≤ 12%	
Schließkraft	ISO 24334	F10,2 Längsseite	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m	
		Fmax Längsseite		≥ 1 kN/m	
		Fs0,2 kurzen Seite	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m	
		Fmax kurzen Seite		≥ 2 kN/m	
Eindruckverhalten	EN 424		es sollten keine Beschädigungen erkennbar sein, wenn mit "Fuß Typ 0" getestet wird	keine sichtbaren Schäden	
Trittschall	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	≥ 1,50	
Statik	EN 433		Eindruck ≤ 0,05 mm	keine sichtbaren Veränderungen	
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438	Gruppe 1,2	Klasse 5	Klasse 5	
		Gruppe 3	Klasse 4	Klasse 5	
Allgemeines Aussehen	EN 13329	Höhenunterschiede	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm	
		Öffnung zwischen Verbindungen	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm	
		Längenschüsselung	konkav		≤ 0,50%
			konvex		≤ 1,00%
		Breitenschüsselung	konkav		≤ 0,15%
		konvex		≤ 0,20%	
Maßabweichungen nach Änderungen der relativen Luftfeuchtigkeit	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	Blau Referenz	Klasse ≥ 6	Klasse 8	



Andere technische Daten

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	Quick-Step WERTE
Trittschallverringering	ISO 712/2	Auf einer Quick-Step Unterlage		$\Delta L_w \approx 16$ dB (abhängig von Unterlagsbahn)
Zigarettenlut-Beständigkeit	EN 438-2,30		Klasse 4	Klasse 5

Umwelt, Sicherheit und Gesundheit

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	Quick-Step WERTE
Formaldehydemission	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Anti-Statik	EN 1815		$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse		Cfl-s1
Wärmewiderstand	EN 12996:2001	m ² K/W		0,0717 m ² K/W
Fußbodenheizung		Auf einer Quick-Step Unterlage	Siehe besondere Hinweise	Geeignet
Rutschfestigkeit	EN 13893	μ	$\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$

ZERTIFIKATE

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
Singapore Greenlabel	035-098-1422
M1	

