

ABMESSUNGEN

Kollektion	PULSE CLICK	BALANCE CLICK	AMBIENT CLICK
Breite	209 mm	189 mm	303 mm
Länge	1494 mm	1251 mm	609,6 mm
Anzahl der Paneele pro Packung	6 Platten	9 Platten	10 Platten
m ² pro Packung	1,873 m ²	2,128 m ²	1,847 m ²
Gewicht pro Packung	16,88 kg	19,13 kg	16,65 kg
Dichte	1770±50 kg/m ³	1770±50 kg/m ³	1770±50 kg/m ³
Gesamtstärke	ISO 24346	5 mm	5 mm
Veredelung	Erweiterte PU-Beschichtung mit Scratch & Stain Guard-Technology		
Nut und Feder	Uniclic-Verbindung		

WERKSGARANTIE

Beanspruchungsklasse	EN 16511:2014		Klasse 32
CE	EN 14041:2018		DOP: end label on pack
Garantie		Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	Siehe Garantiebedingungen Siehe Garantiebedingungen
			20 Jahre 0 Jahre - auf Anfrage bis 10 Jahre

ALLGEMEINE ANGABEN

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	QUICK-STEP WERTE
Abriebbeständigkeit	EN 13329 - Annex E		≥ 1200 Zyklen	OK
Schlagfestigkeit	EN 13329 - Annex F		≥ 1200 mm	≥ 1200 mm
Kratzbeständigkeit	EN 16094		≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	MSR-A1 MSR-B2
Bürostühle	EN 425	25000 Zyklen	Keine Delamination, keine Störung	OK
Möbelfußverschiebung	EN 424	Fuß 0,1 mm / 32 kg		keine sichtbaren Schäden
Eindruck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Aceton - Kaffee - NaOH - H2O2 - Schuhcreme		Klasse 5 Keine Änderung
Schwellung	ISO 24336		≤ 18%	Keine Schwellung
Schließkraft	ISO 24334	Fmax Längsseite Fmax kurzen Seite	> 1,0 kN/m > 1,5 kN/m	> 2 kN/m > 3 kN/m
Maßänderung	ISO 23999	6 Stunden bei 80°C	≤ 0,25% Schüsselung < 1 mm	≤ 0,15% < 1 mm
Brandklasse	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-Beständigkeit	ISO 105 B02	Blau Referenz	Klasse > 6	Klasse 8
Rutschfestigkeit	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011 DIN 51097:1992 / XP P05-011 BS7976-2:2002+A1:2013	Mit schuhen Barfuß Nass Trocken	Alle Strukturen Alle Strukturen PTV value ≥ 36 PTV value ≥ 36	R10 / PC10 Class B / PN18 PTV value ≥ 42 PTV value ≥ 60
	EN 12633: 2003 - Annex A		USRV	Klasse 2
Wärmewiderstand	EN 12667	Ohne Quick-Step Unterlag Auf einer Quick-Step COMFORT Unterlage Auf einer Quick-Step TRANSIT Unterlage Auf einer Quick-Step HEAT Unterlage		0,025 m ² K/W 0,045 m ² K/W 0,070 m ² K/W 0,035 m ² K/W
Fußbodenheizung		Geeignet für alle Standard-Heizanlagen in Zementböden. Begrenzte Anwendung mit Heizfolien und alternativen. Max. Kontakttemp. ≤ 27°C. Siehe separate Installationsanleitung.		

UMWELT & ZERTIFIKATE

AFFSET			A+
Floorscore			SCS-FS-05158
Finnish Building Emission	M1:Sehr emissionsarm, geruchlos		Class M1
Formaldehydemission	EN 14041:2018	Kein Formaldehyd während der Produktion zugeführt	< Nachweisgrenze
TVOC 28 Tage	ISO16000 part 9-6	AgBB-Anforderung nach 28 Tagen <1000 µg / m ³	< 20 µg/m ³
Inhalt	Schwermetalle+ Blei / Cadmium		NICHT vorhanden
GEFAHRLICHE STOFFE	Karzinogene, mutagene oder reprotoxische Stoffe Klasse 1A und 1B (Kandidatenliste)		NICHT vorhanden
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Konform
Weichmacher	Ortho-phthalatfreie Weichmacher		
Recycling-Inhalt	Nur INTERNAL Recycling-Material verwendet		

