

ABMESSUNGEN

Kollektion		PULSE CLICK+	BALANCE CLICK+	AMBIENT CLICK+
Breite		210 mm	187 mm	320 mm
Länge		1510 mm	1251 mm	1300 mm
Anzahl der Paneele pro Packung		7 Platten	9 Platten	5 Platten
m ² pro Packung		2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²
Gewicht pro Packung		18,35 kg	17,42 kg	17,22 kg
Dichte		1800±50 kg/m ³	1800±50 kg/m ³	1800±50 kg/m ³
Gesamtstärke	ISO24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Deckschicht	ISO24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Veredelung		Erweiterte PU-Beschichtung mit Scratch & Stain Guard-Technology		
Nut und Feder		Uniclic® Multifit für Livyn		

WERKSGARANTIE

Beanspruchungsklasse	(EN 16511:2014) ISO10582:2018	Klasse 33	
CE	EN 14041	DOP: end label on pack	
Garantie	Wohnzwecke	Siehe Garantiebedingungen	25 Jahre
	Gewerbliche Nutzung	Siehe Garantiebedingungen	5 Jahre - auf Anfrage bis 15 Jahre

ALLGEMEINE ANGABEN

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	QUICK-STEP WERTE
Abriebbeständigkeit	EN13329 - Annex E		≥2000 Zyklen	OK
Schlagfestigkeit	EN13329 - Annex F		≥1600 mm	1800 mm
Kratzbeständigkeit	EN16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Bürostühle	EN 425	25000 Zyklen	Keine Delamination, keine Störung	OK
Möbelfußverschiebung	EN 424	Fuß 0,1 mm / 32 kg		keine sichtbaren Schäden
Eindruck	EN ISO 24343-1		≤0,1mm	0,05 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Aceton - Kaffee -NaOH -H2O2 - Schuhcreme		Klasse 5 Keine Änderung
Schwellung	ISO 24336		≤18%	Keine Schwellung
Schließkraft	ISO 24334	Fmax Längsseite Fmax kurzen Seite	>1,0 kN/m >1,5 kN/m	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Maßänderung	ISO 23999	6 Stunden bei 80°C	<0,25%	Schwindung expansion
			<1mm	Schüsselung
Brandklasse	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-Beständigkeit	ISO 105 B02	Blau Referenz	Klasse >6	Klasse 8
Rutschfestigkeit	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011 Mit schuhen		Alle Strukturen	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011 Barfuß		Alle Strukturen	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Nass	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Niedriges Rutschpotential
Wärmewiderstand	ENV 12633:2003 - Annex A	Ohne Quick-Step Unterlag		0,020 m ² K/W
		Auf einer Quick-Step COMFORT Unterlage		0,040 m ² K/W
		Auf einer Quick-Step SUNHEAT Unterlage		0,030 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12667	Geeignet für alle Standard-Heizanlagen in Zementböden. NICHT geeignet für Heizfolien und alternativen. Max. Kontakttemp. ≤ 27°C.		
		Siehe separate Installationsanleitung.		

UMWELT & ZERTIFIKATE

Floorscore		SCS-FS-03981
AFFSET		A+
Finnish Building Emission	M1:Sehr emissionsarm, geruchlos	Class M1
Formaldehydemission	EN 14041:2018 Kein Formaldehyd während der Produktion zugeführt	<Nachweisgrenze
TVOC 28 Tage	ISO16000 part 9-6 AgBB-Anforderung nach 28 Tagen <1000 µg / m ³	<20µg/m ³
Inhalt	Schwermetalle+ Blei / Cadmium	NICHT vorhanden
GEFAHRLICHE STOFFE	Karzinogene, mutagene oder reprotoxische Stoffe Klasse 1A und 1B (Kandidatenliste)	NICHT vorhanden
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Konform
Weichmacher	Ortho-phthalatfreie Weichmacher	
Recycling-Inhalt	Nur INTERNAL Recycling-Material verwendet	

